

IMESTA® IW 290

hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek

Charakteristika

IMESTA® IW 290 je prostředek na bázi oligomerních siloxanů určený k dosažení vodoodpudivosti savých minerálních stavebních materiálů. Po aplikaci na podklad reaguje s vlhkostí a vytváří pevný nelepivý polysiloxan, který má hydrofobní účinky. Výrobek má následující důležité vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou impregnaci:

- vysoká pronikavost
- extrémně vysoká odolnost vůči alkáliím
- je možné jej použít i na částečně vlhké materiály
- po zaschnutí nelepí
- odolává posypovým solím

Použití

IMESTA® IW 290 se hodí k hydrofobizaci savých, poréznych minerálních stavebních materiálů jako jsou:

- všechny druhy betonu
- porobeton
- vlákno-cementové výrobky
- cihelné zdivo
- opukové zdivo
- přírodní kámen a umělý kámen
- minerální omítky
- minerální barvy

IMESTA® IW 290 nelze použít pro úpravu sádrových materiálů.

Zpracování

Před započítím práce je vhodné zjistit nasákavost podkladu, např. pomocí Karstenovy trubice a spotřebu ověřit na zkušební ploše. Aplikaci IMESTA® IW 290 doporučujeme tupováním, stříkáním nebo oplachováním povrchu bez tlaku a rozprašování. IMESTA® IW 290 se nanáší do nasycení, ve více opakováních bez mezivyschnutí. Dva až tři nástřiky postačují pro všechny stavební materiály. Jakmile se roztok vsákne a povrch se přestane lesknout nanášení se může opakovat. Povrch před aplikací musí být na pohled suchý bez vlhkých skvrn. **Ulpívá na skle, bobtná umělé hmoty a nátěry citlivé na rozpouštědla.** Při práci je nutno tyto materiály chránit PE fólií. Použité nářadí se čistí technickým benzinem nebo lihem.

Technické parametry

měrná hmotnost 0,8 g/cm³
bod vzplanutí cca 30°C
vzhled - bezbarvá opalizující kapalina

Balení

plech. kanystry 0,4 kg, 2 kg a 8 kg

Spotřeba

Potřebné množství je dáno nasákavostí materiálu.

Následující hodnoty jsou určeny pouze k orientaci.

beton	0,05 - 0,2 kg/m ²
porobeton	0,2 - 0,4 kg/m ²
vlákno-cementové výrobky	0,05 - 0,15 kg/m ²
cihelné zdivo	0,15 - 0,3 kg/m ²
omítka	0,2 - 0,5 kg/m ²
přírodní nebo umělý kámen	0,05 - 0,8 kg/m ²

Skladování

V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci). **NESMÍ ZMRZNOUT!**

Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce

Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.

Xn Zdraví škodlivý

N Nebezpečný pro životní prostředí

R 10 Hořlavý, **R 51/53** Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, **R 65** Zdraví škodlivý - při požití může vyvolat poškození plic **S 23** Nevdechujte výpary, **S 24/25** Zamezte styku s kůží a očima, **S 62** Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte bezpečnostní list nebo označení.

Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Uchovejte mimo dosah dětí. Ve všech případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu, technický nebo bezpečnostní list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.