



## CHRYSO®Finisol Perle

### Impregnace betonu - lesklý povrch

#### POPIS

**CHRYSO®Finisol Perle** je impregnační přípravek na rozpouštědlové bázi určený pro ochranu pohledového betonu, který dodává betonu lesklý a vlhký vzhled.

**CHRYSO®Finisol Perle** je filmotvorný přípravek, který chrání povrch betonu před ulpíváním skvrn a před účinky vody, olejů a prachu. Usnadňuje přirozené čištění podlah.

**CHRYSO®Finisol Perle** nezpůsobuje zažloutnutí podkladu (test urychleného stárnutí NF EN ISO 11-507) a vykazuje dobrou odolnost vůči abrazi a opotřebení (ISO 11-998 a ASTM D24-56).

#### VLASTNOSTI

- Bezbarvá průhledná kapalina
- Hustota při 20°C: 0,82 kg/dm<sup>3</sup> ± 0,05
- Bod vzplanutí: > 21°C
- VOC: < 55 g/l (kat A - h Směrnice EP a Rady 2004-42/CE)

#### BALENÍ

Plechovka 5 l  
Soudek 20 l

#### POUŽITÍ

- dopravní komunikace a dlažby
- vymývané povrchy
- městský mobiliář
- prefabrikované prvky

#### NÁVOD K POUŽITÍ

Vydatnost: 5-6 m<sup>2</sup> z jednoho litru.

**CHRYSO®Finisol Perle** je připraven k přímému použití a jeho spotřeba závisí na pórovitosti podkladu.

Před použitím vždy proveďte zkoušku, zejména na porézním podkladu. Nepoužívejte na cihly a keramiku. **Pozor:** Zejména při aplikaci nadbytečného množství přípravku může být ošetřený povrch kluzký, a to i za sucha!

**CHRYSO®Finisol Perle** se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Podklad musí být čistý, suchý, bez výkvětů, zaprášení a stop a olejů.

Doporučuje se nanášet **CHRYSO®Finisol Perle** ve dvou vrstvách. Druhá vrstva může být provedena nejdříve po 2-3 hodinách.

**CHRYSO®Finisol Perle** lze použít na vyzrálý beton (nejméně 21 dní).

Pro čištění nástrojů použijte rozpouštědlo.

#### UPOZORNĚNÍ

- skladujte odděleně od zdrojů tepla
- nepoužívejte termální nanášení
- v případě stříkání v uzavřeném prostoru zajistěte dostatečné větrání
- nepoužívejte přípravek ve vlhkém prostředí a u a při teplotách po + 10 °C a nad + 30 °C, totéž platí pro zasychání nanesené vrstvy
- minimální doba použitelnosti je 12 měsíců

#### BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré informace týkající se bezpečnosti jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku

Poslední revize 02/2019